

CLOUCRYL SprayTec Decklack

dvousložkový polyuretanakrylátový barevný krycí lak ve spreji

technická data

Charakteristika

Dvousložkový lak na bázi polyuretan-akrylát. Jedná se o vrstvý lak vhodný jak k základnímu tak i k vrchnímu lakování.

- snadno zpracovatelný
- s dlouhou hrncovou dobou (doba zpracovatelnosti lakové směsi)
- barevný krycí, zasychá hedvábně matný
- bohatý na sušinu, silně plnicí
- rychle schnoucí
- s vysokou tvrdostí při dobré elasticitě
- bez formaldehydu
- bez sloučenin chrómu, kadmia a olova
- s vysokou odolností chemickému zatěžování

Oblast použití

Používá se k barevné povrchové úpravě vnitřních zařízení všeho druhu vyrobených ze dřeva nebo dřevěných materiálů.

Zvláště vhodné pro lakování dřevěných dílců ve vnitřním prostředí, které jsou pevně zabudované a musejí být částečně nebo úplně přelakovány (např. dveřní zárubně, obložení). Pro dílce, které mají být spasovány na místě a potom přelakovány anebo k vysprávkovým pracím a opravám malých nebo středních poškození laku na místě.

Zpracování / Aplikace

nanášené množství (g/m²): 150-200
vydatnost (m²/litr): 1-2
počet stříkaných vrstev: 1-2

Technická data

hrncová doba při 20°C: směs v nádobce je zpracovatelná 3 dny

Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

na prach: 20 minut
proschnutí: 1-2 hodiny
pro stohování: 2 dny

Čištění

K čištění stříkací hlavy otočte tlakovou nádobku dnem vzhůru, stiskněte stříkací hlavu a držte tak dlouho, až přestane vycházet stříkaný materiál.

Skladování / Likvidace

Skladujte v suchu na chladném větraném místě. Nádobka je pod stálým tlakem, nevystavujte teplotám nad 50°C a chraňte před přímým slunečním zářením.

Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 15 01 10 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu). Prázdné obaly se mohou likvidovat s domácím odpadem.

Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 2 roky

Bezpečnostní upozornění

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 2).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Při práci používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. Výpary mohou způsobit ospalost a bezvědomí. Výpary a aerosol nevdechujte. Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí. Při nedostatečném větrání může se vzduchem tvořit výbušnou směs. Nestříkejte do ohně ani na rozpálené předměty, nemanipulujte s otevřeným ohněm, nekuřte. Ani prázdné nádoby nevhazujte do ohně ani je neotevírejte. Při nehodě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte balení nebo etiketu.

Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: lak CLOUCRYL SpayTec Decklack: Vysoce hořlavé F, Dráždivé Xi

Obsahuje alifatický izokyanát a dimetyléter, které mohou dráždit pokožku a dýchací cesty nebo vyvolávat senzibilizaci a alergické reakce. V průběhu zpracování a zasychání zajistěte přívod čerstvého vzduchu, aerosol a výpary nevdechujte. Při nedostatečném větrání použijte zařízení k ochraně dechu. Alergici a osoby náchylné k onemocněním dýchacích cest nesmějí práce s touto nátěrovou hmotou vykonávat.

Zkušební normy

DIN 68861-1B (odolnost chemikáliím)
Odpovídá požadavkům §35 Zákona o potravinách a spotřebním zboží (odolnost slinám a potu, dříve norma DIN 53160)

Údaje k objednání

číslo výrobku:
barevný lak CLOUCRYL SprayTec Decklack RAL 9010
čistě bílý 00981.00001

Barevný lak CLOUCRYL SprayTec Decklack se dodává ještě v dalších odstínech podle stupnice RAL, Sikkens nebo NCS.



CLOUCRYL SprayTec Decklack

dvousložkový polyuretanakrylátový barevný krycí lak ve spreji

návod ke zpracování

Příprava povrchu

Podklad určený k opracování musí být pevný, únosný, absolutně suchý, čistý beze špíny, oleje, tuku a zbavený brusného prachu.

Dobře zachované staré nátěry přebruste brusivem zrnitosti 240/280. Špatně zachované staré nátěry musíte odbrousit až na nosný materiál.

Broušení dřeva brusivem zrnitosti 150.

Zpracování / Aplikace

(při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti dřeva 8 – 12%)

Vytvoření směsi laku s tvrdidlem:

Nejméně 2 minuty důkladně míchejte obsah nádoby. Vyjměte červený knoflík z čepičky na nádobce a knoflík nasadte na ventil ve dně nádoby. Zatlačte knoflík až na doraz k nádobce, tím jste propíchlí ampuli s tvrdidlem uvnitř nádoby.

Ještě jednou nejméně 2 minuty důkladně míchejte obsah nádoby a tím smícháte lak a tvrdidlo dohromady. Stříkněte na zkoušku.

Barevný lak CLOUCRYL SprayTec Decklack naneste 1-2x. Při dvojnásobném nánosu lakujte bez mezibrusu s odstupem 1-2 hodiny.

K lakování surového dřeva nebo ploch, kde byl starý nátěr kompletně odbroušený, sledujte list s technickými daty a návod ke zpracování pro dvousložkový stříkací tmel ve spreji CLOUCRYL SprayTec Spritzfüller.

Prstýnková odolnost

Prstýnkové odolnosti (tzn. odolnost poškrábání kovovými předměty, zvláště šperky z ušlechtilých kovů) dosáhnete přelakováním bezbarvým lakem CLOUCRYL SprayTec Klarlack: Po době schnutí 1-2 hodiny od nanesení barevného krycího laku bez mezibrusu naneste 1x bezbarvý lak CLOUCRYL SprayTec Klarlack.

Zvláštní údaje

Ihned po každém mezibrusu musí bezprostředně následovat další opracování povrchu!

Z důvodu možných mírných odchylek v konečném odstínu doporučujeme provést zkušební lakování.

Po použití nádobku obraťte dnem vzhůru a ventil prostříkněte naprázdno.

Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit podle nejnovějšího stavu poznatků a je potřebné upravit je podle konkrétních podmínek použití a zpracování. Všechny dříve vydané technické listy ztrácejí tímto svoji platnost.

