

# Eiche-Antik-Beize

louhové mořidlo na dub

technická data

## Charakteristika

Louhové mořidlo k okamžitému použití, neutrální v zápachu, s krátkým časem působení.

## Oblast použití

Pro použití k vytvoření speciálního starožitného efektu „louhovaný dub“ na dubovém (především masivním) dřevě a pro „louhovaný smrk“.



## Zpracování / Aplikace

metoda nanášení: štětec  
 nanášené množství (g/m<sup>2</sup>): 80 – 120  
 vydatnost (m<sup>2</sup>/litr): 7

## Technická data

ředění: čistou vodou  
 viskozita pro zpracování: připraveno k přímému použití  
 viskozita: ~ 10 sek / DIN 4 mm  
 hustota (g/cm<sup>3</sup>): ~ 1,100  
 pH-faktor 14

## Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

na prach: 30 minut  
 k přelakování: 24 hodin

## Čištění

Použité nářadí ihned umyjte čistou vodou nebo čističem CLOU WL-Reiniger (zejména pro umytí zaschlých zbytků mořidla).

## Skladování / Likvidace

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu).  
 Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 2 roky

## Bezpečnostní upozornění

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 1).  
 Uchovávejte mimo dosah dětí. Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: Žíravina  
 Pozor! Louhové mořidlo CLOU Eiche-Antik-Beize 7142 je žíravina! Používejte ochranné brýle a gumové rukavice!

## Zvláštní údaje

Plochy opracované louhovým mořidlem je nutné vždy následně také neutralizovat oplachovacím roztokem CLOU Nachwaschlösung 7143.

## Údaje k objednání

číslo výrobku:	
Eiche-Antik-Beize, louhové mořidlo	07142.00000
Nachwaschlösung	07143.00000

# Eiche-Antik-Beize

louhové mořidlo na dub

návod ke zpracování

## Příprava povrchu

Opracovávaný surový povrch dřeva po obvyklém máčení a schnutí přebruste papírem zrnitosti 120–150 a pečlivě odstraňte brusný prach.

## Zpracování / Aplikace

(při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti dřeva 8 – 12%)

Pozor!: Louhové mořidlo Eiche –Antik-Beize 7142 je žíravina, proto při zpracování používejte ochranné brýle a ochranné gumové rukavice!

Mořidlo naneste nylonovým nebo perlonovým štětcem rovnoměrně sytě na předem připravenou plochu. Po krátké době působení odeberte přebytečné mořidlo čistým vysušeným štětcem. Plochu po zaschnutí pečlivě omyjte oplachovacím roztokem Nachwaschlösung 7143 k neutralizaci. Asi po 1 hodině schnutí neutralizovanou plochu intenzivně omyjte čistou vodou.

## Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

Opracovávaný dílec odstavte na nejméně 24 hodin ke schnutí, než budete pokračovat s jeho povrchovou úpravou. Silně zhrublé plochy dřeva přebruste papírem zrnitosti 240 a odstraňte prach.

## Vrchní povrchová úprava

Mořené plochy je možné přelakovat všemi laky na dřevo CLOU. Méně zatěžované povrchy lze upravit také včelím voskem Antikwachs. Dodržujte při povrchové úpravě pokyny příslušných technických listů.

## Zvláštní údaje

- Výsledný odstín je mimo jiné závislý také na množství tříslovin obsažených ve dřevě.

Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit podle nejnovějšího stavu poznatků a je potřebné upravit je podle konkrétních podmínek použití a zpracování. Všechny dříve vydané technické listy ztrácejí tímto svoji platnost.