

Kombi-Beize

mořidlo na bázi kombinace vody a alkoholu

technická data

Charakteristika

Tekuté mořidlo k okamžitému použití, mořidlo na bázi vody a alkoholu, které intenzivně promožuje póry a je velmi dobře světlostálé. Lze přelakovat všemi laky na dřevo CLOU.

Oblast použití

Univerzálně použitelné mořidlo k rovnoměrnému probarvení (také hluboko v pórech) všech obvyklých tvrdých i měkkých dřevin ve vnitřním prostředí (např. buk, dub, olše, jasan, smrk, třešeň, mahagon a ořechový javor).

Zpracování / Aplikace



metoda nanášení:	nádobková pistole	štětec
Ø trysky (mm):	1,0 – 1,5	-
tlak vzduchu při stříkání (bar):	2,0 – 3,0	-
nanášené množství (g/m ²):	80 – 120	80 – 120
vydatnost (m ² /litr):	5	7

Technická data

ředění:	Kombi-Beize 2400 bezbarvé mořidlo
viskozita pro zpracování:	připraveno k přímému použití
viskozita:	~ 10 sek / DIN 4 mm
hustota (g/cm ³):	~ 0,980
pH faktor:	~ 7,5

Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

k přelakování: 1-2 hodiny

Čištění

Použité nářadí ihned umyjte čistou vodou. Stříkací zařízení před změnou na rozpouštědlové laky propláchněte omývacím roztokem CLOU Waschlösung A.

Skladování / Likvidace

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu).
Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 2 roky

Bezpečnostní upozornění

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 1). Uchovávejte mimo dosah dětí. Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: odpadá

Zvláštní údaje

Všechny odstíny mořidel Kombi-Beize jsou mezi sebou mísitelné k dosažení mezitónů, k zesvětlení se používá Kombi-Beize bezbarvé.

Zkušební normy

DIN EN 71, díl 3 (bezpečnost dětských hraček)
Tento výrobek splňuje požadavky směrnice VdL-RL 02 „Systémy laků na dřevo“

Údaje k objednání

číslo výrobku: 02400.(číslo odstínu)

K výběru odstínu je k dispozici 8 standardních odstínů podle vzorníku.



Kombi-Beize

mořidlo na bázi kombinace vody a alkoholu

návod ke zpracování

Příprava povrchu

Opracovávaný surový povrch dřeva po obvyklém máčení a schnutí dobře přebruste (papírem zrnitosti 120 - 150) a zbavte brusného prachu.

Dřeviny bohaté na pryskyřici před mořením odsmolte odsmolovačem CLOU Entharzer 499.

Zpracování / Aplikace

(při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti dřeva 8 - 12%)

Před použitím a v průběhu delšího používání se musí mořidlo dobře promíchat, případně udržovat v pohybu, aby se zamezilo barevným rozdílům po namoření dřeva.

Nanášení natíráním štětcem:

Mořidlo Kombi-Beize naneste plochým štětcem na mořidla v podélném směru, příčně a ještě jednou podélně. Po 1-2 minutách přebytek mořidla čistým suchým štětcem odeberte a rozetřete (egalizujte), abyste vyrovnali rozdíly v různé savosti dřeva.

Nanášení stříkáním:

Buď kombinované mořidlo Kombi-Beize stříkejte rovnoměrně systě v podélném směru a po 1-2 minutách egalizujte štětcem (jako v předchozím odstavci) anebo mořidlo stříkejte nasucho tak, aby celá plocha byla rovnoměrně vlhká a nebylo už nutné egalizovat.

Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

Mořidlo je po 1-2 hodinách schnutí úplně proschlé. Dobu pro zasychání mořidla lze prouděním vzduchu a zvýšením teploty okolí ještě podstatně zkrátit.

Vrchní povrchová úprava

Kombinované mořidlo Kombi-Beize je možné přelakovat všemi laky CLOU. Vodu ředitelné laky nelze nanášet válečkem ani štětcem, aby nedošlo k setření barevného efektu mořidla. Dodržujte při lakování pokyny příslušných technických listů.

Zvláštní údaje

- Vždy provádějte zkoušku moření včetně přelakování. Dřevo je přírodně rostlá surovina, která se kmen od kmenu liší v barvě, struktuře, ale i třeba v druhu a množství obsažených látek. Tím může dojít k odchylkám v odstínu namořeného dřeva. Odchylky odstínu moření způsobené vlivem přírodních podmínek nemohou být důvodem k reklamaci.
- Konečný odstín namořeného dřeva závisí na druhu dřeva, jeho vlastní barvě a způsobu jeho přípravy před mořením, na množství naneseného mořidla i na druhu použitého lakového materiálu.
- Potřebujete-li k moření více jednotlivých balení mořidla, smíchejte nejdříve obsah všech potřebných balení v jedné nekovové nádobě a všechno dobře navzájem promíchejte.

Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit podle nejnovějšího stavu poznatků a je potřebné upravit je podle konkrétních podmínek použití a zpracování. Všechny dříve vydané technické listy ztrácejí tímto svoji platnost.



Kombi-Beize

mořidlo na bázi kombinace vody a alkoholu


vzorník odstínů



2401




2402



2403



2404



2405



2406



2407



2408

Zobrazení odstínů je omezeno možnostmi tisku.
Proto vždy provádějte zkoušky moření včetně přelakování.