

Mahagoni-Beize LH

mahagonové mořidlo na bázi organických rozpouštědel

technická data

Charakteristika

K okamžitému použití, světlostálé, rychleschnoucí mořidlo na bázi organických rozpouštědel s použitím velmi jemných pigmentů a barviv. Mořidlo nezdrsňuje povrch dřeva a díky rychlému zaschnutí dovoluje plynulé pokračování v dalších pracovních krocích.

Oblast použití

Určeno speciálně pro obarvení mahagonu, gabunu nebo podobných ušlechtilých dřevin. Struktura pórů dřeva bude mořením zřetelně tmavě zvýrazněna.

Zpracování / Aplikace



metoda nanášení:	nádobková pistole	štetec	tampón
ø trysky (mm):	1,0 – 1,5	-	-
tlak vzduchu při stříkání (bar):	2,0 – 3,0	-	-
nanášené množství (g/m ²):	80 – 120	80 – 120	80 – 120
vydatnost (m ² /litr):	6	5	12

Technická data

ředění:	mořidlo Rustikalbeize 08 bezbarvé nebo nitroředilo CLOU Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung Nr. 790
viskozita pro zpracování:	připraveno k přímému použití
viskozita:	~ 14 sek / DIN 4 mm
hustota (g/cm ³):	~ 0,860

Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

na prach:	10 minut
k přelakování:	2 hodiny

Čištění

Použitá nářadí ihned umyjte čistícím ředidlem CLOU Reinigungsverdünnung.

Skladování / Likvidace

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu). Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 3 roky

Bezpečnostní upozornění

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 1). Uchovávejte mimo dosah dětí. Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: Vysoce hořlavé F, Dráždivé Xi

Zvláštní údaje

Všechny odstíny mořidel Mahagoni-Beize LH jsou mezi sebou mísitelné k dosažení mezitónů, k zesvětlení se používá Rustikalbeize 08 bezbarvé.

Zkušební normy

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice VdL-RL 02 „Systémy laků na dřevo“

Údaje k objednání

číslo výrobku:	
Mahagoni-Beize LH	01950.(číslo odstínu)
Rustikalbeize 08 bezbarvé	01802.00008

K výběru odstínu je k dispozici 5 standardních odstínů podle vzorníku.



Mahagoni-Beize LH

mahagonové mořidlo na bázi organických rozpouštědel

návod ke zpracování

Příprava povrchu

Opracovávaný surový povrch dřeva musí být dobře přebroušený (papírem zrnitosti 120 - 150) a zbavený brusného prachu. Brusný prach pečlivě vykartáčujte z pórů.

Zpracování / Aplikace

(při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti dřeva 8 – 12%)

Před použitím a v průběhu delšího používání se musí mořidlo dobře promíchat, případně udržovat v pohybu, aby se zamezilo barevným rozdílům po namoření dřeva.

Nanášení tampónem:

Mahagonové mořidlo Mahagoni-Beize LH se nanáší stejnoměrně trikotovým hadrem (tampónem). Přebytek mořidla se následně vetře vlhkým tampónem do dřeva dlouhými tahy ve směru vláken dřeva (egalizace).

Nanášení štětcem:

Mahagonové mořidlo Mahagoni-Beize LH naneste v podélném směru, příčně a ještě jednou podélně. Po 1–2 minutách přebytek mořidla čistým suchým štětcem odeberte a rozetřete (egalizujte), abyste vyrovnali rozdíly v různé savosti dřeva.

Nanášení stříkáním:

Buď mahagonové mořidlo Mahagoni-Beize LH stříkejte rovnoměrně sytě v podélném směru a po 1–2 minutách egalizujte štětcem (jako v předchozím odstavci) anebo mořidlo stříkejte nasucho tak, aby celá plocha byla rovnoměrně vlhká a nebylo už nutné egalizovat.

Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

Mořidlo je po 2 hodinách schnutí úplně proschlé. Zasychání lze prouděním vzduchu a zvýšením teploty okolí podstatně zkrátit.

Vrchní povrchová úprava

Mahagonová mořidla Mahagoni-Beize LH je možné přelakovat všemi laky CLOU stříkáním. Dodržujte přitom pokyny příslušných technických listů.

Zvláštní údaje

- Vždy provádějte zkoušku moření včetně přelakování. Dřevo je přírodně rostlá surovina, která se kmen od kmenu liší v barvě, struktuře, ale i třeba v druhu a množství obsažených látek. Tím může dojít k odchylkám v odstínu namořeného dřeva. Odchylky odstínu moření způsobené vlivem přírodních podmínek nemohou být důvodem k reklamaci.
- Potřebujete-li k moření více jednotlivých balení mořidla, smíchejte nejdříve obsah všech potřebných balení v jedné nekovové nádobě a všechno dobře navzájem promíchejte.


Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit podle nejnovějšího stavu poznatků a je potřebné upravit je podle konkrétních podmínek použití a zpracování. Všechny dříve vydané technické listy ztrácejí tímto svoji platnost.




Mahagoni-Beize LH

vzorník odstínů


**mahagonové mořidlo
na bázi organických
rozpuštědel**




1961




1962



1963



1964




1965


mahagonové mořidlo vodové



1911




1912



1913



1914



1915

Zobrazení odstínů je omezeno možnostmi tisku.
Proto vždy provádějte zkoušky moření včetně přelakování.