

# Mahagoni-Beize WH

vodové mahagonové mořidlo

technická data

## Charakteristika

Tekuté mořidlo k okamžitému použití, světlostálé mořidlo na vodové bázi obsahující barviva, s velmi dobrým hloubkovým účinkem.

## Oblast použití

Určeno speciálně pro obarvení mahagonu, gabunu nebo podobných ušlechtilých dřevin.

## Zpracování / Aplikace



metoda nanášení:	nádobková pistole	štetec
Ø trysky (mm):	1,0 – 1,5	-
tlak vzduchu při stříkání (bar):	2,0 – 3,0	-
nanášené množství (g/m²):	80 – 120	80 – 120
vydatnost (m²/litr):	7	5

## Technická data

ředění:	čistou vodou
viskozita pro zpracování:	připraveno k přímému použití
viskozita:	~ 10 sek / DIN 4 mm
hustota (g/cm³):	~ 1,020
pH faktor:	~ 9,5

## Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

na prach:	30 minut
k přelakování:	12 hodin

## Čištění

Použité nářadí ihned umyjte čistou vodou nebo čističem CLOU WL-Reiniger (zejména pro umytí zaschlých zbytků mořidla).

## Skladování / Likvidace

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu).  
Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 2 roky

## Bezpečnostní upozornění

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 1).  
Uchovávejte mimo dosah dětí. Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: odpadá

## Zvláštní údaje

Všechny odstíny mořidel Mahagoni-Beize WH jsou mezi sebou mísitelné k dosažení mezitónů. K zesvětlení se používá čistá voda, ale nejvíce do 15%.  
Vzorník odstínů vodového mořidla Mahagoni-Beize WH je zobrazen společně se vzorníkem rozpouštědlového mořidla Mahagoni-Beize LH v kapitole Mahagoni-Beize LH.

## Zkušební normy

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice VdL-RL 02 „Systémy laků na dřevo“

## Údaje k objednání

číslo výrobku: 01900.(číslo odstínu)

K výběru odstínu je k dispozici 5 standardních odstínů podle vzorníku.



# Mahagoni-Beize WH

vodové mahagonové mořidlo

návod ke zpracování

## Příprava povrchu

Opracovávaný surový povrch dřeva po obvyklém máčení a schnutí přebruste papírem zrnitosti 120–150 a pečlivě odstraňte brusný prach.

Dřeviny bohaté na pryskyřici před mořením odsmolte odsmolovačem CLOU Entharzer 499.

## Zpracování / Aplikace

(při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti dřeva 8 – 12%)

Před použitím a v průběhu delšího používání se musí mořidlo dobře promíchat, případně udržovat v pohybu, aby se zamezilo barevným rozdílům po namoření dřeva.

Nanášení natíráním:

Mořidlo Mahagoni-Beize WH naneste plochým štětcem na mořidla v podélném směru, příčně a ještě jednou podélně. Po 2–3 minutách odeberte přebytečné mořidlo čistým suchým štětcem a rozetřete jej (egalizujte), abyste vyrovnali rozdíly v různé savosti dřeva v různých místech mořené plochy.

Aplikace stříkáním:

Bud' mořidlo kf-Beize stříkejte rovnoměrně sytě v podélném směru dřeva a po 2–3 minutách egalizujte štětcem (jako v předchozím odstavci) anebo mořidlo stříkejte nasucho tak, aby celá plocha byla rovnoměrně vlhká a nebylo už nutné egalizovat.

## Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

Mořidlo je úplně proschlé po schnutí přes noc (12 hodin schnutí). Dobu potřebnou pro zasychání mořidla lze podstatně zkrátit prouděním vzduchu a zvýšením teploty v okolí mořeného dílce.

## Vrchní povrchová úprava

Mořidlo Mahagoni-Beize WH je možné přelakovat všemi laky CLOU. Dodržujte při lakování pokyny příslušných technických listů.

Vodou ředitelné laky není možné nanášet válečkem ani štětcem, aby nedošlo k setření barevného efektu mořidla.

## Zvláštní údaje

- Vždy provádějte zkoušku moření včetně přelakování. Dřevo je přírodně rostlá surovina, která se kus od kusu liší v barvě, struktuře, ale i třeba v druhu a množství obsažených látek. Tím může dojít k odchylkám v odstínu namořeného dřeva. Odchylky odstínu moření způsobené vlivem přírodních podmínek nemohou být důvodem k reklamaci.
- Potřebujete-li k moření více jednotlivých balení mořidla, smíchejte nejdříve obsah všech potřebných balení v jedné nekovové nádobě a všechno dobře navzájem promíchejte.
- Vzorník odstínů vodového mořidla Mahagoni-Beize WH je umístěn společně se vzorníkem rozpouštědlového mořidla Mahagoni-Beize LH v kapitole Mahagoni-Beize LH.

Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit podle nejnovějšího stavu poznatků a je potřebné upravit je podle konkrétních podmínek použití a zpracování. Všechny dříve vydané technické listy ztrácejí tímto svoji platnost.

