

# Smrk louhovaný

## Příprava dřeva

Surové dřevo určené k louhování musí mít správně připravený povrch, přebroušený a zbavený brusného prachu.

Nejdříve proveďte moření tanninem, který dostanete ke koupení v lékárně. Podle požadovaného odstínu rozpustíte 10 – 25 gramů tanninu na 1 litr vody. Doporučujeme provést před prací zkoušku ve spojení s celou zamýšlenou povrchovou úpravou, zda výsledný odstín odpovídá požadovanému.

**Nechejte zaschnout asi 4 hodiny!**

## Louhování

K nátěru **louhového mořidla CLOU Eiche –Antik-Beize 7142** použijte nekovový nylonový nebo perlonový štětec. Natírejte rovnoměrně a přebytek mořidla asi po 1 – 2 minutách odeberte vysušeným štětcem.

## Neutralizace a omytí

Opracovávanou plochu po uschnutí louhového mořidla pečlivě opláchněte **oplachovacím roztokem CLOU Nachwaschlösung 7143** (neutralizujte).

Po 1 hodině neutralizovanou plochu intenzivně omyjte čistou vodou a odstraňte zbytky usazených solí. Opracovávaný předmět odstavte na 2 – 3 dny ke schnutí před další úpravou povrchu.

## Další povrchová úprava

Před nanášením dalších nátěrů se musí zhrublý povrch dřeva nejdříve přebrousit brusivem o zrnitosti 240 a odstranit brusný prach.

Jako další povrchovou úpravu můžete zvolit laky CLOUCRYL nebo laky DD.

Pro málo mechanicky a chemicky zatěžované plochy lze použít také vosk na starožitný nábytek CLOU Antikwachs. V tomto případě je výhodné připravit si povrch (základovat) lakem CLOUCRYL nebo některým DD lakem.

## Pozor!

**Louhové mořidlo CLOU Eiche –Antik-Beize Nr. 7142 je žíravina!**

**Používejte ochranné brýle a gumové rukavice!**

## Výrobky použité k louhování:

CLOU Eiche –Antik-Beize Nr.7142, louhové mořidlo na dub  
CLOU Nachwaschlösung Nr.7143, omývací neutralizační roztok

Výše uvedené informace mají a mohou jen nezávazně poradit. Jednotlivé pracovní kroky se musejí upravit podle daných podmínek