

Vápenný dub

A) Systém na bázi nitrokombinační

1. Příprava a moření povrchu dřeva

Nejlépe vhodné dřevo pro použití systému vápenného dubu je dubové nebo jasanové dřevo s hlubokými póry. Vymáčené, přebroušené a prachu zbavené plochy dřeva lze – podle přání – nejdříve namořit. Po dobrém zaschnutí mořidla následuje základování.

2. Základování

Zvláště u mořených ploch lze doporučit základování ve dvou vrstvách (ne sytě) např. rychlobrusným základem Schnell-schliffgrund CLOU 300. Po zaschnutí základu následuje lehké přebroušení a odstranění prachu.

3. Probarvení pórů (bílé)

Postupně po dávkách se bílá pigmentová pasta CLOU Pigmentpaste weiss vtírá plynule hrubým bavlněným tampónem napříč k vláknům struktury dřeva do otevřených pórů. Přebytek bílé pasty se z povrchu co nejlépe odstraní tak, aby pasta zůstala pouze uvnitř pórů. Pakliže potřebujete pigmentovou pastu naředit, můžete použít pouze testovací benzin (nebo ředidlo CLOURETHAN-Verdünnung). Po zaschnutí (asi po 8 hodinách) se musí zbylá pigmentová pasta uchycená mimo póry ručním broušením papírem zrnitosti 240 nabaleným na špalíku beze zbytku ale velmi opatrně odstranit a celá plocha se musí zbavit prachu. V koutech a na profilovaných místech s výhodou použijete brusné rouno.

4. Vrchní lak

Jako vrchní lak v tomto systému doporučujeme použít nitrolaky CLOU Nitro-Mattlacke.

B) Systém na bázi polyuretanové – CLOUCRYL (příp. laky DDS)

Pro vytvoření barevného povrchu s bílými póry ve dřevě použijete následující systém při využití laků CLOUCRYL:

1. Všechny opracovávané plochy dřeva musejí být úplně suché, zbavené tuků, špíny a brusného prachu.
2. Základujte 1–2x (ne sytě) lakem CLOUCRYL (dodržujte, prosím, příslušný technický list s návodem na zpracování bezbarvých a barevných laků CLOUCRYL)
3. Po dokonalém zaschnutí základu plochu lehce přebruste brusivem o zrnitosti 280 ve směru struktury dřeva a odstraňte prach.
4. Probarvení pórů do bílého odstínu pigmentovou pastou proveďte stejným postupem, jak je popsáno v předchozím systému na bázi nitrokombinační.
5. Vrchní lak použijte podle požadovaného konečného efektu – CLOUCRYL bezbarvý lak lesklý nebo hedvábně lesklý nebo hedvábně matný nebo matný.

Dodržujte, prosím, při práci návody ke zpracování jednotlivých výrobků.

Výše uvedené informace mají a mohou jen nezávazně poradit. Jednotlivé pracovní kroky se musejí upravit podle daných podmínek.