

W 11 AQUA CLOU Wachslasur

vodou ředitelná vosková lazura na dřevo pro vnitřní prostředí

Charakteristika

- Vosková lazura určená k ochrannému a dekorativnímu ošetření předmětů ze surového dřeva (dřevěných panelů, přepažení, dveří, oken, nábytku i dětských hraček) ve vnitřním prostředí.
- Opracované plochy vykazují dobrou odolnost a příjemný hebký povrch voskového charakteru.
- Nejjemnější pigmenty zaručují světlou a transparentně barevnou povrchovou úpravu předmětů.
- Vosková lazura je odolná slinám a potu podle normy DIN 53160 a odolná nápojovým alkoholům, je neškodná životnímu prostředí, protože neobsahuje škodliviny a odpovídá požadavkům normy DIN EN 71, díl 3 „Bezpečnost hraček“.
- Vosková lazura je nehořlavá, jelikož neobsahuje rozpouštědla.

Zpracování

Používejte pouze čisté a korozivzdorné nářadí!

Plochy určené k opracování musejí být dobře obroušené (papírem zrnitosti 220) a zbavené brusného prachu, oleje, tuku a jiných nečistot.

Před každým použitím lazuru dobře rozmíchejte! K natírání použijte nekovový nebo korozivzdorný měkký plochý štětec s umělým vláknem (např. perlonový štětec pro vodouředitelné laky).

Lazuru nanášejte rovnoměrně, ne sytě, bez většího tlaku, dlouze ve směru vláken dřeva a přebytek rovnoměrně vetřete do dřeva (egalizujte).

Jednotlivé odstíny jsou mezi sebou navzájem mísitelné.

Lze zpracovávat také stříkáním - tryskou o průměru 1,5 - 1,8 mm při tlaku vzduchu 2,0 - 2,5 bar.

Ředění

V případě potřeby lze přidat asi 5 % čisté vody. Vosková lazura je připravená k přímému použití a nemusí se ředit.

Návod k práci

• Surové dřevo ve vnitřním prostředí

Dřevo musí být před natíráním čisté, suché, přebroušené a zbavené brusného prachu. AQUA CLOU Wachslasur naneste 2x, mezi nátěry proveďte lehký mezibrus papírem zrnitosti 240.

Když opracovávaná plocha úplně zaschla, můžete žíněným kartáčem pokračovat kartáčováním do hedvábného lesku ve směru textury dřeva.

• Obnovovací nátěry

Oprýskané nebo poškozené nátěry dobře odbruste, zbývající nátěry nejdříve pečlivě očistěte, přebruste a odstraňte prach. Potom naneste 1-2x AQUA CLOU Wachslasur. Před každou následující vrstvou proveďte mezibrus papírem zrnitosti 240.

Doba schnutí

Na prach vosková lazura zasychá přibližně za 20 minut, po dvou hodinách můžete předmět uchopit. Úplně proschnutí přes noc. Rychlost zasychání je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Po použití

Obal dobře uzavřete. Náčiní **ihned** očistěte vodou.

Vydatnost: 1 litr vystačí na přibližně 12 m² při jednom nátěru.

Důležitá upozornění:

Také při zpracování této lazury bez škodlivin zachovávejte obvyklá hygienická pravidla. Skladujte v suchu a chladnu. Chraňte před mrazem!

Ředidla (nitro-ředidlo, terpentýn apod.) se nesmějí do lazury nikdy vmíchat.

Nelze zpracovávat při teplotě nižší než + 8 °C .

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevylévejte do kanalizace.

Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: odpadá.

Nehořlavé.