

EL Holz-Siegel

jednosložkový lak na bázi uretanalkydu

lesklý (glänzend), hedvábně matný (seidenmatt), matný (matt)

Charakteristika

Vysoce hodnotný, dobře plnící, snadno natíratelný jednosložkový lak na bázi uretanalkydu, který se dodává v provedení lesklém, hedvábně matném nebo matném. Povrch dřeva opatřený tímto lakem se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebením, je odolný vůči vodě, olejům, tukům, alkoholickým nápojům, různým rozpouštědlům, inkoustu, ředěným kyselinám a louhům. Splňuje požadavky na odolnost chemikáliím podle normy DIN 68861-1B i požadavky na odolávání požáru podle normy DIN 4102 tř.B2. Vyhovuje normě DIN 53160 na odolnost slinám a potu.

EL Holz-Siegel zasychá oxidačním způsobem, tzn. přijímáním vzdušného kyslíku.. Proto se doporučuje nanášet lak jen v normálně **tenké** vrstvě, aby bylo zajištěno rychlé proschnutí.

Pozor! Na určitých exotických dřevěch (palisandr, makasar, manzonie) zasychá EL Holz-Siegel špatně nebo jen velmi pomalu. Jiná (tzv. mastná) dřeva např. kambala a teak obsahují látky, které rovněž zpomalují schnutí. Mezi jednotlivými nátěry musí být proto prodloužena doba schnutí.

Použití

Pro vytvoření povrchu dřevěných schodů, parket a **neopracovaných** korkových desek, stejně tak i k oprávcování vnitřního zařízení všeho druhu (dveře, stěnové a stropní obklady, desky stolů, sedací nábytek atd.).

Zpracování

Lak v balení před každým odebráním dobře **promíchejte!**

- natíráním - **Pozor! Nenanáset syt!**
- stříkáním nádobkovou pistolí s kompresorovým zařízením, tryskou 1,8 mm při tlaku vzduchu 3,0 bar, po přidání asi 15% ředidla EV Verdünnung nebo CLOURETHAN-Verdünnung. **Pozor! Regulujte na nižší výtok z pistole!**

Ředění

Pouze ředidlem CLOU EV-Verdünnung nebo ředidlem CLOURETHAN - Verdünnung. Štětce můžete umýt také technickým benzínem.

Obecně

- Plochy určené k lakování musejí být suché a čisté, zbavené olejů, tuků a brusného prachu.
- V případě obnovovacího nátěru starého nábytku je nutné povrch nejdříve pečlivě očistit, přebrousit (papírem 240), odstranit brusný prach a potom teprve nanést 1-2x lak EL Holz-Siegel.
- Předměty použité při lakování ihned po použití očistěte ředidlem EV Verdünnung nebo CLOURETHAN-Verdünnung.
- EL Holz-Siegel skladujte v chladu. Zbytek laku z načatého balení uzavřete v menší čisté nádobě tak, aby nad hladinou laku zbyla jen tenká vrstva vzduchu. Obal pečlivě zavírejte.

Návod k práci

Předem správně připravenou, přebroušenou a prachu zbavenou plochu surového dřeva nejdříve základujte lakem naředěným 10 - 20 % ředidla. Po dobrém zaschnutí (nejlépe přes noc) se základovaná plocha nejdříve přebrousí papírem 240, odstraní se brusný prach a pak se lakuje 1-2x neředěným lakem EL Holz-Siegel.

Doba schnutí

Zaschnutí na prach asi po 1 hodině, po 3-4 hodinách je možné předmět uchopit.

Vydatnost

1 litr vystačí na přibližně 12 m² (podle druhu dřeva).

Bezpečnostní upozornění

Stříkání se musí provádět v kabinách s vodní clonou. Mlha rozptýleného laku se musí pravidelně odstraňovat, aby se zabránilo jeho vznícení. Hadry nasycené lakem navlhčete vodou a zlikvidujte, aby nedošlo k jejich samovznícení.

Hořlavina!

Označení nebezpečných látek: odpadá.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výpary a aerosol nevdechujte.

Nevylévejte do kanalizace.

Zpracovávat jen v dobře větraném prostředí.

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.

Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků.