

CLOU® Fussboden-Hartwachs-Siegel

tvrdý vosk na podlahy, k ochraně a renovaci dřevěných podlah, schodů a nábytku

- 750 ml vystačí na asi 9 m² jednoho nátěru
- další opracování po 10-12 hodinách
- vhodné na hračky

Charakteristika:

- odolný jednosložkový tekutý vosk pro vytvrzení a renovaci všech dřevěných ploch v interiéru
- na bázi obnovitelných rostlinných olejů a voskových složek
- přirozený na vzhled i pohmat
- chrání povrch odolnou, vodoodpudivou vrstvou tvrdého vosku, který je odolný vůči mnoha domácím chemikáliím.

Zkušební normy:

ošetřené povrchy splňují normy

- DIN EN 71, část 3 (Bezpečnost hraček)
- DIN 53160 (odolnost vůči slinám a potu)

Oblasti použití:

Pro povrchovou úpravu nových i renovaci silně zatěžovaných dřevěných povrchů, např. podlah, schodů, dveří nebo masivního dřevěného nábytku v interiéru nebo i v exteriéru chráněném před povětrnostními vlivy.

Složení (podle nařízení VdL-RL 01):

Alkydová pryskyřice, oxid křemičitý, dearomatizovaný lakový benzín, ethoxypropylacetát, methoxypropanol, isobutylketon, PP, aminové protislupkové látky, talát barnatý, neodekanoáty.

Technická data:

Viskozita ke zpracování:	připraven k přímému použití
Hustota při 20 °C:	ca. 0,881 g / cm ³ (DIN 51757)
Vydatnost:	12 m ² /litr na jednu vrstvu

Odstín: bezbarvý

Velikost balení: 750 ml

Skladování:

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech na suchém a chladném místě, chraňte před mrazem. Minimální trvanlivost v původním, neotevřeném obalu je nejméně 2 roky. Po použití otevřené obaly zase vzduchotěsně pevně uzavřete.

Likvidace:

Recyklujte pouze zcela prázdné obaly. Zbytky tekutého materiálu zlikvidujte ve sběrném místě pro odpadní barvy (doporučený kód odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 08 01 11).

Třída ohrožení vody: WGK 2 (významně ohrožující vodu)

Upozornění:

Používejte vhodný ochranný oděv. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání. Nedovolte, aby přípravek unikl do podzemních vod, vodních toků nebo kanalizace. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Příprava povrchu:

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva 8 - 12%) a čistý, zbavený oleje, mastnoty, vosku, brusného prachu a jiných nečistot. Při renovaci obracejte všechny staré nátěry. Podlahy přebrouste brusným papírem o zrnitosti 150 a nábytek brusným papírem o zrnitosti 220 a důkladně odstraňte prach.

Zpracování:

Podmínky zpracování: teplota objektu, nátěrové hmoty i okolí pracoviště > 15 °C, vlhkost dřeva 8–12 %

- Před použitím důkladně promíchejte.
- Vždy bruste i nanášejte ve směru vláken dřeva.
- Nanášejte štětcem nebo mohérovým válečkem (výška vlasu 4 mm).
- Surové dřevěné povrchy jednou základujte tvrdým voskem na podlahy Fußboden- Hartwachs- Siegel a nechte přes noc zaschnout za dobrého větrání.
- Před každou další vrstvou lehce přebruste brusným papírem o zrnitosti 240/320.
- Výrobek zasychá **oxidačním způsobem**, tzn. přijetím atmosférického kyslíku. Z tohoto důvodu ho nanášejte pouze v normální tloušťce vrstvy, aby bylo zajištěno jeho rychlé zaschnutí.

Schnutí:

na prach:	1 hodina
pro další zpracování:	10-12 hodin (nejlépe přes noc)
opatrně pochozí:	po 2 dnech
pro plné zatížení:	po 7 dnech

Optimální podmínky schnutí:

- **Povrch nesmí během schnutí přijít do kontaktu s vodou!**
- 20°C teplota v místnosti, 50% relativní vlhkost vzduchu, přiměřená výměna vzduchu.
- Nízká teplota v místnosti může ovlivnit tvorbu lakového filmu na povrchu dřeva.
- Nedostatečná relativní vlhkost vzduchu může způsobit příliš rychlé vyschnutí nátěrového filmu.
- Nedostatečná výměna vzduchu zpomaluje proces zasychání a prosychání lakového filmu.
- Je-li neúplně proschlý povrch instalován příliš brzy a zamezí se mu tím v dalším přístupu čerstvého vzduchu (např. uvnitř skříně), může na povrchu zůstat rušivý, dlouhodobý zápach.

Čištění:

Okamžitě po zpracování vyčistěte použité nářadí **ředidlem EV-Verdünnung**

Zvláštní údaje:

- Vždy proveďte nejdříve zkušební nátěr pro kontrolu slučitelnosti s podkladem a vlivu vlastní barvy podkladu a vlastní barvy nátěrové hmoty na barevný výsledek.
- Pro moření použijte mořidlo Rosner KKB. U světlých odstínů moření může vlastní barva tvrdého vosku Fußboden- Hartwachs- Siegel způsobit odchylky výsledného barevného odstínu.
- Dbejte na dostatečnou celkovou tloušťku nánosu na povrchu, aby byla zajištěna dokonalá odolnost.
- Po použití vždy uchovávejte nádoby těsně uzavřené a chraňte jejich obsah před přístupem vzduchu.
- Pro zpracování používejte pouze čisté a dokonale funkční zařízení a nářadí.
- Při balení hotových dřevěných dílců s povrchovou úpravou používejte materiály propustné pro vzduch.

Bezpečnostní upozornění:

Použité hadry a nářadí, jako jsou štětce, z důvodu rizika samovznícení namočte do vody a zlikvidujte je. Hadry namočte do vody a nechte je rozprostřené uschnout venku. Samotný výrobek Fußboden- Hartwachs- Siegel není nebezpečný samovznícením.

Tyto informace slouží pouze pro informaci a nejsou závazné. Vycházejí z našich testovacích sérií a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit aplikaci a zpracování na místě, nelze z obsahu tohoto technického listu vyvodit žádnou odpovědnost. Pokyny k postupu je nutné přizpůsobit aktuálním pracovním podmínkám na vlastní nebezpečí a vhodnost produktů pro zamýšlený účel by měla být v případě potřeby ověřena zkušební aplikací. Naše produkty jsou vyráběny pro profesionální aplikátory, kteří mají důkladné znalosti o zpracování barev, laků a mořidel. V případě nejasností vám naši aplikační a laboratorní technici poradí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Toto poradenství je nezávazné, pokud není písemně potvrzeno. Samozřejmě ručíme za kvalitu našich produktů. Platí naše všeobecné obchodní a dodací podmínky. Nejnovější verzi našich technických listů naleznete online na www.clou.de. (Stav: listopad 2022).