

CLOUCRYL-Härter

tvrdidlo do laku CLOUCRYL

Charakteristika

CLOUCRYL-Härter je tvrdidlo určené ke smíchání s každým lakem z rodiny laků CLOUCRYL v poměru předepsaném právě pro ten konkrétní lak CLOUCRYL.

Použití

Tvrdidlo CLOUCRYL-Härter nelze nijak zpracovat samostatně a lak CLOUCRYL nelze zpracovat bez jeho doplnění tvrdidlem na lakovou směs v předepsaném poměru. Dodržujte přesně poměr míchání laku CLOUCRYL a tvrdidla CLOUCRYL-Härter uvedený v technickém listu a návodu ke zpracování u jednotlivých laků.

Zpracování

Obsah balení laku i obsah balení tvrdidla nejdříve dobře rozmíchejte!

Do laku přidejte tvrdidlo v přesně stanoveném poměru.

Lak s tvrdidlem pečlivě promíchejte!

Teprve potom přidejte do lakové směsi potřebné množství ředidla DD-Verdünnung 29 a znovu lakovou směs promíchejte. Dodržujte přesně návod ke zpracování a míchání s lakem CLOUCRYL podle technického listu.

Poměr míchání tvrdidla CLOUCRYL-Härter k laku:

Název laku (číslo produktu)	Mísicí poměr (lak : tvrdidlo)
CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack (00195.17465)	2:1
CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack antiscratch (00195.19835)	2:1
CLOUCRYL Füll & Finish (00195.18788)	5:1
CLOUCRYL Nano-Finish ANTIBAK (00190.19661)	5:1
CLOUCRYL 2012 (00290.0000x)	10:1
CLOUCRYL 2012 Supermatlack (00290.00005)	10:1
CLOUCRYL Express-Klarlack (00295.0000x)	10:1
CLOUCRYL Rohholzeffektlack CL23 MATT-LOOK (00196.23230)	10:1
CLOUCRYL Aufhell-Schichtlack (00196.00000)	10:1
CLOUCRYL Spritzfüller bílý (00200.17789)	10:1
CLOUCRYL Spritzfüller černý (00200.15615)	10:1
CLOUCRYL Spritzfüller HighSolid (00200.23205)	10:1 (váhový) 7:1 (objemový)
CLOUCRYL Universal-Spritzfüller UF (00200.23261)	10:1
CLOUCRYL Decklack (00201.xxxxx)	10:1
CLOUCRYL Metalliceffektlacke (00201.xxxxx)	10:1
CLOUCRYL Perlmutteffektlack (00202.15825)	10:1
CLOUCRYL Perlmutteffektlacke tónované (00202.xxxxx)	10:1
CLOUCRYL MDF.Color (00206.xxxxx)	7:1

Skladování

Ihned po odebrání tvrdidla nádobu zase vzduchotěsně uzavřete. Nevystavujte působení slunce nebo tepla. Skladujte v suchu a chladu.

Čištění

Předměty použité k lakování je nutné ihned po použití důkladně umýt ředidlem DD-Verdünnung 29.

Bezpečnostní upozornění

Obsahuje isokyanáty, obsažená nebezpečná látka je alifatický polyisokyanát. Může vyvolat alergické reakce. Viz informace vydané výrobcem.

Tvrdidlo a namíchaná laková směs mohou dráždit pokožku a dýchací cesty nebo vyvolávat zcitlivění a alergické reakce.

V průběhu zpracování a zasychání zajistěte přívod čerstvého vzduchu, výpary nevdechujte.

Při nedostatečném větrání použijte respirátor.

Alergici a osoby náchylné k onemocněním dýchacích cest nesmějí práce s touto nátěrovou hmotou vykonávat.

Hořlavé! Uchovávejte mimo dosah dětí. Výpary a aerosol nevdechujte. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Nevylévejte do kanalizace. Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí.