

ASUSO ML Holzlasur

ochranná lazura na dřevo

- odolná proti povětrnostním vlivům
- UV stabilní
- regulující vlhkost
- snadno roztíratelná, vynikající vyrovnávací vlastnosti, netvoří šmouhy
- hluboká penetrace
- slabý zápach díky používání odaromatizovaných rozpouštědel, po vysušení bez zápachu
- vysoce transparentní - zdůrazňuje strukturu a kresbu dřeva
- hedvábně matná
- neodlupuje se, tudíž bezproblémová údržba bez odbroušení

Typ produktu

Vysoce transparentní ochranná lazura na dřevo s otevřenými póry na bázi alkydové pryskyřice, obsahuje rozpouštědla. Pro dekorativní povrchovou úpravu dřeva v exteriéru.

Ochranný účinek

Vynikající vodoodpudivý účinek díky speciální kombinaci pojiv. Ochrana před sluncem díky použití UV stabilních, vysoce světlostálých pigmentů oxidu železa.

Účinná látka

0,5% tolylfluanid jako filmová ochrana dřeva.

Rozsah použití

Pro dekorativní povrchovou úpravu měkkého a tvrdého dřeva venku bez kontaktu s půdou. Pro srubové domy, obklady, pergoly, ploty atd.
Nevhodné pro úpravu dubu - zde by měla být použita silnovrstvá lazura, např. ASUSO Kompaktlasur.

Odstíny

Bezbarvá, bílá, borovice, zlatohnědá, světlý dub, kaštan, teak, ořech, palisandr, mahagon, ebenová, stříbrná šedá.

Technická data

Hustota / 20 °C: 0,84-0,87 g/cm³

Viskozita: řídce tekutá

Bod vzplanutí > 61°C

Schnutí

V běžném klimatu (při teplotě 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu dle normy DIN 50.014) a na běžných druzích dřeva jako je borovice a smrk je povrch suchý po cca 5 hodinách.

Lze přetírat po cca 10 hodinách.

V případě nepříznivého počasí se doba schnutí výrazně prodlouží. Zpoždění zasychání může nastat i u tropických dřevin nebo čerstvého dubu.

Příprava povrchu

Předchozí krycí nátěrové systémy, bezbarvé laky nebo silnovrstvé lazury zcela odstraňte. Silně zvětralé dřevo obruste, abyste odstranili vyčnívající dřevěná vlákna a dosáhli rovného povrchu dřeva. Odstraňte nečistoty a prach z povrchu dřeva. Při broušení noste protiprachovou masku k ochraně dechu. Živичné materiály, plasty, omítky, beton a kamenina zakryjte kvůli možné kontaminaci. Rostliny svažte a nenamáčejte.

Nanášené množství

200-250 ml/m² ve 2-3 pracovních krocích.

Způsob nanášení

Natírání štětcem.

Stříkání je možné pouze v uzavřených stříkacích kabinách.

Aplikace

ML Holzlasur před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte.

Natírejte měkkým štětcem ve směru vláken dřeva.

Pro rovnoměrnější zbarvení na dřevě s různou savostí (např. smrk, borovice) před nanesením barevné lazury naneste lazuru ML Holzlasur bezbarvého odstínu nebo bezbarvý základní nátěr, např. ASUSO Holzimprägnieröl.

Doporučení k aplikaci

Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

Odstín lazury "bezbarvá" není vhodný jako jediný nátěr pro venkovní použití.

Nepřidávejte žádné ředidlo.

Vlhkost dřeva nesmí překročit 20 %.

Zašedlé povrchy (staré dřevo) a druhy dřeva s vlastní barvou ovlivňují zvolený barevný tón, to platí zejména pro světlejší barevné tóny lazur (např. odstín borovice).

Vždy se doporučuje provést zkušební nátěr.

Podle DIN 68.800-3 musí být nosné nebo výztužné prvky impregnovány omítkou, betonem s úředně schváleným prostředkem na ochranu dřeva. Vlastní barva těchto prostředků na ochranu dřeva může ovlivnit zvolenou barvu lazury. Vždy se doporučuje provést zkušební nátěr. V případě nechráněných dřevěných povrchů s konečnou strukturou mohou být barevné látky ze dřeva vymyty absorpcí vody a mohou vzniknout skvrny na podkladových světlých omítkách a zdivu.

Vlastnosti ošetřeného dřeva

Zaschlá lazura nemá vliv na hořlavost dřeva.

Korozivní působení

Nenapadá sklo a kov.

Renovační nátěry

Staré povrchy natřené lazurou ML Holzlasur lze snadno renovovat. Očistěte dřevěný povrch od nečistot a prachu a poté znovu přetřete lazurou ML Holzlasur.

Čištění náradí

Použitá náradí ihned po použití očistěte lakovým benzínem nebo ředidlem pro syntetické laky.

Velikosti balení a minimální trvanlivost

0,75 litru, 3 litry, 5 litrů, 25 litrů

V neotevřených nádobách lze skladovat cca 5 roků.

Upozornění

Lazura na dřevo obsahuje biocidní aktivní složky k ochraně filmu před živočišnými a/nebo rostlinnými škůdci. Proto prosím používejte pouze v souladu s návodem k použití a pouze tam, kde je vyžadována ochrana dřeva. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí.

Lazura na dřevo se nesmí používat na dřevo, které podle určení přichází do přímého kontaktu s potravinami nebo krmivem pro zvířata. Stejně tak jím neošetřujte včelíny, skleníky (uvnitř) a sauny (uvnitř).

Rostliny svažte a nenamáčejte.

Nepoužívejte lazuru v interiéru.

Vyhnete se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte vhodný ochranný oděv (ochranné rukavice, brýle). Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

V případě nehody, necítíte-li se dobře nebo při požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek.

Nepracujte v blízkosti otevřeného ohně. Během zpracování a sušení zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu. Nanášení stříkáním mimo uzavřené kabinové systémy ohrožuje zdraví a životní prostředí.

Skladování a ochrana životního prostředí

Při skladování a zpracování prostředků na ochranu dřeva dodržujte zákonná ustanovení o udržování čistoty podzemních a povrchových vod a vzduchu. Skladujte pouze v originálních obalech! Po použití nádobu dobře uzavřete! Výrobek je toxický pro ryby a zvířata, která se živí rybami. Nenechtejте vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

Neskladujte při teplotách pod +/- 0 °C (bez mrazu) nebo nad + 30 °C.

Zlikvidujte zbytky po čištění náradí a nádoby, které nebyly úplně vyprázdněny ve sběrně nebezpečného odpadu.

Vyprázdněte nádoby (bez kapek) možno vložit do sběrné nádoby na recyklovatelné materiály.

Přeprava

Nejedná se o nebezpečnou věc ve smyslu přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR.