

# ROSNER KKB mořidlo

## Technické informace

### Charakteristika:

KKB Beize kombinuje barviva, barevné extrakty a speciální mořicí chemikálie ve vodném roztoku. Mořidlo obsahuje také aktivní smáčecí látky a je připraveno k přímému použití. Perfektního výsledku lze dosáhnout pouze při dodržování následujících pokynů.

### Oblast použití:

Mořidlo KKB lze použít téměř na všechny druhy dřeva v nábytku a interiérovém designu. Dřeviny s obzvláště vysokým obsahem pryskyřice musejí být před mořením důkladně odsmolené.

### Podklad:

Dřevo určené k moření musí být suché, čisté, zbavené pryskyřic a olejů. Před mořením je nutné dřevo důkladně přebrousit a případně předem máčet vodou. Je třeba dbát na to, aby povrchy a póry byly zbaveny brusného prachu, aby se předešlo vadám v obrazu moření.

### Zpracování:

Mořidlo KKB je připraveno k přímému použití a nanáší se mokře a rovnoměrně štětcem na mořidla, houbou na mořidla nebo stříkáním (nádobková stříkací pistole, tlak vzduchu 1,5–2,5 baru, velikost trysky 1,1–1,3 mm). Přebytek mořidla se po nanesení okamžitě setře.

### Ředění:

Mořidlo KKB je připraveno k použití a nemělo by se ředit. Všechny odstíny lze vzájemně míchat. Pro zesvětlení jednotlivých odstínů je nutné použít **bezbarvý odstín mořidla KKB**. V závislosti na barevném tónu a stupni zesvětlení mořidla lze očekávat snížení světlostálosti namořené plochy. Pro dobarvení je vhodný tónovací koncentrát **Pro Mix® Stains Beizen Tönkonzentrate WLF** (max. 5 %).

### Vydatnost:

Nanášené množství: cca. 100 ml/m<sup>2</sup>.

Přibližně 8–12 m<sup>2</sup>/l (v závislosti na savosti dřeva a způsobu zpracování). Při použití mořidla KKB ve stříkacím režimu je vydatnost přibližně 5-8 m<sup>2</sup>/l.

### Doba schnutí:

Přibližně 5–6 hodin při pokojové teplotě (20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu). Je možné nucené sušení v sušicím vzduchovém zařízení při zvýšené teplotě. Další lakování: U laků na bázi rozpouštědel asi po 6 hodinách, u laků na vodní bázi asi po 2 hodinách.

### Základní a vrchní nátěr:

Plochy namořené mořidlem KKB nemohou zůstat bez nátěru. Prostřednictvím různých vrchních materiálů, např. u laků na bázi rozpouštědel nebo vodou ředitelných laků se může změnit odstín mořené plochy. V závislosti na odstínu mořidla a použitém druhu dřeva doporučujeme použít lak s ochranou proti působení denního světla, např. **DuoCryl Top**, **DuoCryl Expert** nebo **RoCryl HS**. Výběr lakového materiálu závisí na zamýšleném účelu a na stupni namáhání povrchu.

**Čištění náradí:** Teplou vodou.

### Skladování:

V originálním uzavřeném obalu lze skladovat minimálně 1 rok. Pokud je nádoba otevřena několikrát s částečnými odběry, je možné, že se do ní vnesou bakterie, které mohou napadat obsažené barevné extrakty a tím měnit barevný tón.

**Chraňte před mrazem!**

**Zvláštní pokyny:**

- Před zahájením moření je nezbytné, aby se na použitém dřevě provedlo zkušební moření. Dřevo je přírodní produkt a v závislosti na obsahu vnitřních látek a na místě, kde rostlo, může reagovat odlišně a vykazovat barevné odchylky.
- Vždy si uschovejte vzorek mořidla.
- U větších zakázek se ujistěte, že mořidlo pochází ze stejné šarže. Pokud množství není dostatečné, je nutné jednotlivé šarže před zpracováním smíchat. Při použití nové nádoby je nutné znovu provést zkušební moření.
- Vystavení slunečnímu záření může časem změnit barvu dřeva i vzhled moření.

**Upozornění:**

Produkt a informace v tomto technickém listu odpovídají současnému stavu techniky. Naše písemná i ústní doporučení týkající se zpracování výrobku, která poskytujeme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí na základě našich zkušeností, jsou nezávazná a nezakládají žádný smluvní právní vztah ani vedlejší závazek vyplývající z kupní smlouvy. Nezabývají zpracovatele jeho povinnosti zkontrolovat na vlastní odpovědnost stávající podklad a vhodnost našich produktů pro zamýšlený účel. V případě pochybností je třeba ověřit vhodnost a potřebné množství vytvořením zkušební plochy. Při míchání našich produktů s produkty třetích stran nebo při jejich společném zpracování s produkty třetích stran nemůžeme zaručit dokonalou povrchovou úpravu. Při zpracování našich produktů je nutné dodržovat německý postup pro stavební smlouvy (VOB). Platí naše všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí.

Stav 02/2022