

ROSNER LM Spritzbeize

rustikální mořidlo ke stříkání na bázi organických rozpouštědel

Technická data

Charakteristika:

Kombinace barviv v organických rozpouštědlech a aditiva. Toto mořidlo ke stříkání na bázi rozpouštědel rychle zasychá a poskytuje egalizační efekt (rovnoměrný obraz) na tvrdém i měkkém dřevě. Perfektního výsledku lze dosáhnout pouze při dodržování následujících pokynů.

Oblast použití:

Vhodné pro tvrdé i měkké dřevo v oblasti nábytkářského a interiérového designu, v obytných, restauračních a hotelových prostorách, stejně jako v komerčních prostorách.

Podklad:

Dřevo musí být suché, zbavené pryskyřic a olejů, přebroušené. Povrch musí být čistý a stabilní (únosný pro mořidlo). Zejména je důležité zajistit, aby póry byly bez brusného prachu, aby se předešlo chybám v obrazu moření.

Zpracování:

Před a během aplikace mořidlo důkladně promíchejte. Mořidlo se nanáší stříkáním (nádobková stříkací pistole, tlak stříkání 1,5-2,5 baru, velikost trysky 1,3-1,5 mm). Mořidlo nestříkejte silně. Povrch by měl být rovnoměrně vlhký a ne mokrý. Další důležité informace naleznete v letáku „Desatero příkázání pro moření“.

Ředění:

Mořidlo je připraveno k použití a nesmí se ředit. Pro zesvětlení je vhodné **mořidlo LM Spritzbeize bezbarvé**. V závislosti na barevném tónu a stupni zesvětlení lze očekávat sníženou světlostlost. Všechny odstíny rustikálního lakového mořidla lze vzájemně míchat. Pro tónování je vhodný tónovací koncentrát **Pro Mix® Stains Beizen Tönkonzentrate WLF** (max. 5 %). Viz technický list.

Vydatnost:

Aplikované množství: cca. 40-50 ml/m².

Přibližně 20-25 m²/l (v závislosti na savosti dřeva a způsobu zpracování).

Doba schnutí:

2 hodiny při teplotě 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu:

Základní a vrchní lakování:

Plochy namořené mořidlem **LM Spritzbeize** nemohou zůstat bez nátěru. Různé nátěrové materiály, např. laky na bázi rozpouštědel nebo vodou ředitelné mohou změnit odstín mořidla.

V závislosti na odstínu mořidla a použitém druhu dřeva doporučujeme použít lak s ochranou proti působení denního světla, např. **DuoCryl Top**, **DuoCryl Expert** nebo **RoCryl HS**. Použití vrchního lakového materiálu závisí na zamýšleném účelu použití a na očekávaném namáhání povrchu objektu.

Čištění zařízení:

Promývací prostředek Waschlöser č. 52 a PUG čistič štětců a zařízení.

Skladování:

V originálním uzavřeném obalu lze skladovat nejméně 1 rok. Pokud je nádoba otevřena několikrát s částečnými odběry, je možné, že se tím může měnit barevný tón.

Zvláštní pokyny:

- Před zahájením moření je nezbytné, aby se na použitém dřevě provedlo zkušební moření. Dřevo je přírodní produkt a v závislosti na obsahu vnitřních látek a na místě, kde rostlo, může reagovat odlišně a vykazovat barevné odchylky.
- Vždy si uschovejte vzorek mořidla.
- U větších zakázek se ujistěte, že mořidlo pochází ze stejné šarže. Pokud množství není dostatečné, je nutné jednotlivé šarže před zpracováním smíchat. Při použití nové nádoby je nutné znovu provést zkušební moření.
- Vystavení slunečnímu záření může časem změnit barvu dřeva i vzhled moření.

Upozornění:

Produkt a informace v tomto technickém listu odpovídají současnému stavu techniky. Naše písemná i ústní doporučení týkající se zpracování výrobku, která poskytujeme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí na základě našich zkušeností, jsou nezávazná a nezakládají žádný smluvní právní vztah ani vedlejší závazek vyplývající z kupní smlouvy. Nezbavují zpracovatele jeho povinnosti zkontrolovat na vlastní odpovědnost stávající podklad a vhodnost našich produktů pro zamýšlený účel. V případě pochybností je třeba ověřit vhodnost a potřebné množství vytvořením zkušební plochy. Při míchání našich produktů s produkty třetích stran nebo při jejich společném zpracování s produkty třetích stran nemůžeme zaručit dokonalou povrchovou úpravu. Při zpracování našich produktů je nutné dodržovat německý postup pro stavební smlouvy (VOB). Platí naše všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí.

Stav 02/2022