

CLOU Bangkirai-Öl

olej na dřevo ve vnějším prostředí, zejména na zahradní nábytek

Charakteristika

CLOU Bangkirai-Öl je ideální prostředek k ošetřování dřevěného zahradního nábytku do venkovního prostředí. Olej se rychle zapije hluboko do dřeva, chrání dřevo před vysycháním a zašednutím a oživuje opticky přírodní vzhled dřeva. Snadno se zpracovává. Ošetřený povrch odpuzuje špínu a vodu a zabraňuje tvorbě řas a zelených povlaků.

- impregnuje, oživuje přírodní odstín dřeva a ošetřuje povrch dřeva
- neobsahuje žádné jedovaté příměsi
- chrání před vlivy počasí
- je silně odpudivý pro vodu i špínu
- hluboce se zapije a neodlupuje se
- zasychá rychle, 2 nátěry za den
- naolejovaný povrch se snadno ošetřuje

Oblast použití

Pro dřevěné objekty ve venkovním prostředí, např. židle, lavice a stoly.

Zpracování

Zpracovávat lze nejlépe plochým štětcem na akrylové nátěrové hmoty nebo hadrem (tampónem), který nepouští nitky.

Schnutí

Zasychá rychle, při 20°C lze plochu po 5 hodinách znovu natírat. Povrch je proschlý a schopný zatěžování po asi 12 hodinách. Je možné udělat 2 nátěry za den (závisí na vlastnostech podkladu, vlhkosti vzduchu a teplotě).

Spotřeba

Asi 50 ml/m² při jednom nátěru, 1 litr vystačí v jedné vrstvě na přibližně 20 m² (podle druhu a savosti dřeva). Spotřeba roste na hrubém řezu a na vroubkovaném povrchu dřeva.

Ředění a čištění náradí

Olej se neředí. Použitá náradí a štětce nenechejte zaschnout, ale hned po použití je očistěte vodou a mýdlem.

Příprava povrchu

Dřevo musí být suché, čisté, únosné a bez tuků a vosků. Zvětralé a zašedlé povrchy odbruste (nebo ošetřete odšedovačem). Silně smolnaté dřevo nejdříve umyjte nitrofedidlem. Vlhkost dřeva nesmí přesahovat 12%. Vyzkoušejte si zkušebním nátěrem únosnost dřeva a výsledný odstín.

Návod k práci

Povrch dřeva pečlivě obrousíte papírem zrnitosti 150 / 180 a odstraníte brusný prach. Obsah balení nejdříve pečlivě rozmíchejte. Olej nanášejte neředěný **natíráním štětcem nebo tampónem ve směru vláken dřeva**. Nevsáknutý olej **setřete po 15 – 20 minutách hadrem**. Po zaschnutí oleje (alespoň 5 hodin) naneste olej stejným způsobem včetně setření podruhé. K ošetřování olejovaných ploch stačí olej nanést 1x.

Skladování

Skladujte v suchu a chladu při teplotě nejméně +5°C a vyšší. Načatý obal dobře uzavřete a uložte bezpečně mimo dosah dětí.

Likvidace

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrné místo starých laků. Zaschlé zbytky lze likvidovat se stavební nebo demoliční sutí nebo s domovním odpadem.

Bezpečnostní informace

Limit pro obsah VOC tohoto výrobku (Kat. A/f): 130 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 1 g/l VOC.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje 1,2 benzisothiazol-3(2H)-on. Reakční hmota z 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou kožní reakci. V průběhu zpracování a zasychání zaříďte dobré větrání. Při zpracování výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Při styku s očima nebo s kůží důkladně omyjte vodou. Nesmí se dostat do kanalizace ani do životního prostředí. Při broušení používejte ochranu dechu. Používejte ochranné rukavice. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy.