

Rosner HydRo Fugenkitt

lak na míchání tmelu z dřevěného prachu

Charakteristika

Speciální bezbarvý pojivový lak na vodní bázi bez obsahu NMP (zkratka pro silné organické rozpouštědlo N-methyl-2-pyrrolidon či N-methylpyrrolidon) s vysokým obsahem sušiny určený k míchání s brusným prachem ze dřeva k vyplnění podlahových spár. Brusný prach musí mít zrnitost 100 a musí být bez vosku a laku. Díky vysokému obsahu sušiny nabízí **HydRo Fugenkitt** vynikající vyplňování spár a silné lepicí a adhezivní vlastnosti. Snadno se nanáší, je bez zápachu a má velmi nízký obsah škodlivých látek. Perfektního výsledku lze dosáhnout pouze při dodržení následujících pokynů.

Oblast použití

Směs laku **HydRo Fugenkitt** s brusným prachem se používá k vyplnění spár parket a je vynikající pro stěrkování.

Podklady

Podklad, který má být vyplněn, musí být pevný a bez prachu, oleje, mastnoty a dalších nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost. Podklad může být nutné připravit broušením v několika stupních zrnitosti brusiva.

Aplikace

Lak **HydRo Fugenkitt** je nutné před každým použitím důkladně promíchat. Smíchejte **HydRo Fugenkitt** s přibližně 10% brusného prachu do pastovité konzistence, kterou lze nanést špachtlí. Pastu nanášejte nerezovou špachtlí se zaoblenými hroty. Směs naneste 2x sytě do spár. Větší prohlubně by měly být předem vyplněny kouskem dřeva. Po zaschnutí zajistěte hladký a rovnoměrný brus povrchu.

Teplota při aplikaci by neměla klesnout pod +15 °C a relativní vlhkost vzduchu by neměla překročit 75 % (platí pro okolní vzduch, pro podklad i pro **HydRo Fugenkitt**).

HydRo Fugenkitt během aplikace zhoustne. Viskozitu směsi lze upravit přidáním dalšího **HydRo Fugenkitt**. Příliš zředěný materiál ovšem způsobí jeho stékání ve spáře.

Vydatnost

Přibližně 40-80 ml/m² v závislosti na velikosti spáry

Doba schnutí

Brousitelná po cca 30-40 minutách při standardní tloušťce vrstvy. Tyto doby schnutí jsou založeny na standardních klimatických podmínkách (20 °C a 65 % relativní vlhkosti). Zajistěte dobré větrání, ale vyhněte se průvanu. Vyšší vlhkost, nižší teploty a silnější vrstvy mohou výrazně zpozdit schnutí.

Vhodné nářadí a jeho čištění

Pro naše podlahové tmely na vodní bázi nabízíme vhodné nástroje: nerezové špachtle, podlahové válečky a kartáče. Pouze s vhodným nářadím lze dosáhnout bezchybné povrchové úpravy. Nářadí ihned po aplikaci důkladně omyjte vodou.

Skladování

Minimální trvanlivost je nejméně 2 roky v původním, neotevřeném obalu. Skladujte a přepravujte na chladném místě, ale ne pod +6 °C. Otevřené obaly pevně uzavřete a brzy spotřebujte. Nepřelévejte do kovových nádob, hrozí nebezpečí koroze!

Upozornění:

Produkt a informace v tomto technickém listu odpovídají současnému stavu techniky. Naše písemná i ústní doporučení týkající se zpracování výrobku, která poskytujeme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí na základě našich zkušeností, jsou nezávazná a nezakládají žádný smluvní právní vztah ani vedlejší závazek vyplývající z kupní smlouvy. Nezabýváme zpracovatele jeho povinností zkontrolovat na vlastní odpovědnost stavající podklad a vhodnost našich produktů pro zamýšlený účel. V případě pochybností je třeba ověřit vhodnost a potřebné množství vytvořením zkušební plochy. Při míchání našich produktů s produkty třetích stran nebo při jejich společném zpracování s produkty třetích stran nemůžeme zaručit dokonalou povrchovou úpravu. Při zpracování našich produktů je nutné dodržovat německý postup pro stavební smlouvy (VOB). Platí naše všeobecné dodací a platební podmínky. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí.

Stav 08/2011

Vyrábí ROSNER, profesional wood coatings, MIPA SE, Am Oberen Moos 1, D-84051 Essenbach
tel. +49 8703 9220, info@rosner-coatings.com, www.rosner-coatings.com